

SERVIDEK® /SERVIPAK® System

Płynna hydroizolacja betonowych i stalowych pomostów konstrukcji mostowych oraz innych konstrukcji obciążonych ruchem kołowym.



Opis

SERVIDEK® to dwuskładnikowa, płynna hydroizolacja na bazie gumy i bitumu. Produkt jest w łatwy sposób nakładany na zimno za pomocą gumowej rozścielaczki lub pacy. Wiążąc chemicznie tworzy jednolitą, bezszwową, elastomerową wodoodporną membranę na betonowych i stalowych konstrukcjach mostowych oraz innych powierzchniach obciążonych ruchem kołowym.

Płyty zabezpieczające SERVIPAK® zbudowane są z dwóch warstw trwałej papy, pomiędzy którymi znajduje się mieszanka bitumiczna wzbogacona specjalnymi wypełniaczami. Płyty SERVIPAK® montuje się na świeżo położonej masie SERVIDEK® w celu ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami spowodowanymi pracami wykończeniowymi wykonywanymi na zimno i na gorąco. Dostępne grubości płyt SERVIPAK®: 3mm, 6mm i 12 mm.

ARMOURTAPE™ to gumowo-bitumiczna taśma samoprzylepna, pokryta papą bitumiczną. Taśmę stosuje się na nakładki i złącza płyt SERVIPAK®.

Zalety

- Toleruje wilgotne powierzchnie - można stosować w różnych warunkach atmosferycznych
- Możliwość układania na „świeżym” betonie – kiedy to konieczne system może być układany na „świeżym” betonie, zazwyczaj po 24 godzinach, również jako zabezpieczenie betonu.
- Elastyczność - kompensuje pęknięcia podłoża na skutek odkształceń i kurczenia się podłoża.
- Eksploatacja w niskich temperaturach – zamontowany system zachowuje swoje właściwości nawet w temperaturze -40°C.
- Szybkie wiązanie - prace wykończeniowe można rozpocząć już po 4 godzinach od zamontowaniu systemu.
- Łatwy montaż za pomocą zacieraczki – nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
- Nie wymaga gruntowania - system montuje się bezpośrednio na oczyszczonej powierzchni.
- Ochronne płyty zabezpieczające SERVIPAK® - chronią hydroizolację przed uszkodzeniami spowodowanymi robotami wykończeniowymi i urządzeniami wylewającymi asfalt.
- Zapewnia hydroizolację przez 25 lat - na krajowych i międzynarodowych mostach kolejowych/drogowych oraz na płytach parkingowych.

Montaż

Montaż systemu SERVIDEK® /SERVIPAK® może być wykonywany jedynie przez wykonawców wyszkolonych przez firmę GCP Applied Technologies.

Montaż systemu SERVIDEK® /SERVIPAK® może się odbywać przy temperaturach otoczenia od +4°C do +35°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa niż punkt rosy. Należy tak zaplanować montaż aby nie odbywał się w deszczu lub podczas mrozu. Także tężenie powłok nie powinno się odbywać w temperaturach ujemnych.

Wyposażenie niezbędne do montażu

- Miotła lub urządzenie wytwarzające sprężone powietrze
- Ostry nóż
- Kreda lub sznurek
- 50 mm prostokątna drewniana listwa
- Zacieraczka z taśmą gumową
- Stalowa lub gumowa paca
- 100 mm wałek lub pędzel malarski
- Palnik lub pistolet na gorące powietrze
- Szmaty i środki czyszczące
- Ciężki wałek ręczny

Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe

Powinno być wyrównane tak aby powstała jednorodna powierzchnia. Po usunięciu mleczka cementowego, utwardzony beton należy wyrównać tak, aby powstała jednorodna i twarda powierzchnia. Następnie należy nadać betonowej powierzchni teksturę za pomocą drewnianej rajberki lub podobnego narzędzia.

Powierzchnia betonu powinna być czysta, wolna od lodu, szronu, mleczka cementowego, okruchów betonu, oleju, smaru, mchu, glonów, kurzu i innych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia mogą zmniejszyć siłę wiązania izolacji z podłożem.



System można montować na powierzchniach matowo - wilgotnych, należy usunąć resztki wody za pomocą szmaty lub sprężonego powietrza.

Montaż na świeżym betonie - nakładanie na świeży beton tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli na betonie zastosowano dodatkowe warstwy, należy najpierw wykonać test na próbce SERVIDEK, aby sprawdzić czy nie wpływa to na właściwości wiążące. Jeżeli to konieczne, należy zdjąć dodatkowe warstwy z betonu.


Po zamontowaniu systemu hydroizolacji można przystąpić do wykonywania prac wykończeniowych

Powierzchnie stalowe

Należy oczyścić powierzchnię z rdzy, oleju, złuszczenia i innych zanieczyszczeń za pomocą oczyszczania strumieniowo-ściernego. Jeżeli to konieczne, należy zagruntować stal środkiem antykorozyjnym.

Przygotowanie mieszanki SERVIDEK

NIE PODGRZEWać BEZPOŚREDNIO, NIE UŻYWAĆ MECHANICZNYCH MIESZADEŁ, NIE UŻYWAĆ CZĘŚCIOWO PRZYGOTOWANYCH MIESZANEK.



Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +10°C, umieszczenie opakowania w pomieszczeniu o temperaturze +20°C na kilka godzin ułatwi mieszanie i układanie.

Wlać zawartość składnika B (małe opakowanie) do składnika A, następnie wymieszać ręcznie drewnianą łopatką do uzyskania mieszaniny o jednolitym kolorze. Mieszanie nie powinno trwać dłużej niż 2 minuty. Należy użyć wymieszanej porcji zaraz po przygotowaniu, rozprowadzając ją na powierzchni. Czas przydatności mieszanki to około 20 minut w temperaturze +20°C.

Montaż Systemu SERVIDEK/SERVIPAK

Należy wylać mieszankę SERVIDEK na podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą zacieraczki w ilości 22,5 litra na 10-12 m². Grubość powłoki zależy od podłoża i temperatury otoczenia, nominalna grubość warstwy to 1,8 mm.



Połączenia dzienne

Należy zawsze pozostawiać 50 mm zakładki przedniego brzegu membrany SERVIDEK, aby umożliwić wykonanie kolejnej zakładki. Należy wypełnić widoczne brzegi płyt SERVIPAK za pomocą mieszanki SERVIDEK. Następnego dnia należy oczyścić i wysuszyć pozostawioną poprzedniego dnia 50 mm zakładkę i zrobić zakładkę ze świeżo przygotowanej mieszanki SERVIDEK.

Płyty SERVIPAK należy montować, gdy membrana SERVIDEK jest jeszcze lepka. Montować należy tak, aby jak najmniej chodzić po niezaschniętej jeszcze hydroizolacji. Płyty należy łączyć ściśle na styk, tak aby zapewnić ciągłość warstwy ochronnej. Szczeliny między płytami należy wypełnić mieszanką SERVIDEK przed zamontowaniem taśmy Armourtape.



Należy dokładnie wymierzyć i przyciąć płyty SERVIPAK przylegające do balustrad czy podparć rurociągów (przycinając ostrym nożem i wyłamując brzegi). Złącza płyt SERVIPAK powinny być suche i zagruntowane Primer B2.

Primer B2 nakładać pasami o szerokości 100 mm, za pomocą wałka lub pędzla. Przed nałożeniem taśmy Armourtape primer musi wyschnąć. W niskich temperaturach ostrożne podgrzanie polepszy właściwości wiążące taśmy.

Taśmę Armourtape należy dokładnie docisnąć wałkiem na krawędziach płyt. Zaleca się uszczelniać brzegi płyt przy użyciu SERVIDEK, aby uniknąć wnikania wody.

Minimalny czas pełnego wiązania SERVIDEK/SERVIPAK to 4 godziny, po tym czasie można rozpocząć prace wykończeniowe. Aby upewnić się, że płyty SERVIPAK całkowicie przylegają do SERVIDEK, zaleca się docisnąć je ciężkim wałkiem ręcznym przed przystąpieniem do prac wykończeniowych.

Naprawy uszkodzonego Systemy SERVIDEK/SERVIPAK

Mniejsze uszkodzenia:

Np. przebite kamieniem membrany i płyty. Należy wyciąć fragment z nowej płyty SERVIPAK o 50 mm szerszy niż fragment uszkodzony. Przykładając wycięty fragment płyty wyciąć uszkodzoną płytę. Usunąć wycięty, uszkodzony fragment płyty i usunąć odpowiednią część membrany. Przygotować świeżą mieszankę SERVIDEK, nałożyć ją na oczyszczoną powierzchnię i zamontować nowy fragment płyty. Nałożyć podkład Primer B2 oraz taśmę Armourtape. Do sunięcia fragmentu płyty można użyć podgrzanej kielni lub łopatk.

Większe uszkodzenia:

Naprawiać tak samo jak mniejsze uszkodzenia. Przed zamontowaniem nowej płyty należy położyć 50 mm zakładkę membrany SERVIDEK nad płytą, z której wycięto uszkodzenie. Jeżeli uszkodzenie jest rozległe, należy usunąć uszkodzone płyty oraz ogrzewając usunąć membranę.

Zamontować nową membranę i płyty.

Złącza kompensacyjne i dylatacje

Firma GCP przygotowała system połączeń zarówno dla odkrytych jak i zamkniętych dylatacji. Zestawienie złącz pokazuje tabela poniżej. Szczegółowe informacje można uzyskać w odpowiednich kartach technicznych produktów.

Odpowiednie nawierzchnie/warstwy ścieralne

System SERVIDEK/SERVIPAK jest tak zaprojektowany, aby tworzyć samo-ochronną warstwę podczas instalacji wszystkich najczęściej stosowanych nawierzchni takich jak:

- Beton asfaltowy na drogach i powierzchniach utwardzonych.
- Asfalt piaskowy.
- Asfalt walcowany na gorąco.
- Asfalt lanym
- Beton zbrojony
- Kostka betonowa na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej.
- Prefabrykowanymi płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej.
- Podsypką kamienną (tylko płyty SERVIPAK 12mm).
- Barierami dla korzeni i geokompozytami drenażowymi dla systemów dachów zielonych.

Wylewana mieszanka powinien mieć temperaturę od +145°C do maksymalnie +220°C Jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż +30°C, należy przełożyć nakładanie asfaltu na chłodniejszą porę dnia.

Klauzula specyfikacji

System SERVIDEK/SERVIPAK powinien być montowany ściśle według instrukcji producenta i dostarczony przez firmę GCP.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w Kartach Charakterystyki oraz na etykietach produktów SERVIDEK, Primer B2 oraz BITUTHENE Mastic. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla produktów SERVIPAK, ARMOURTAPE, SERWISEAL typ B oraz BITUSTIK nie są wymagane Karty Charakterystyki. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem GCP.

TYP ZŁĄCZA PRZESUWNEGO MOSTU	ZALECENIA GRACE	TYP ZŁĄCZA PRZESUWNEGO	ZAKRES MAKSYMALNYCH PRZESUWÓW
Całkowicie zasypane poniżej izolacji i wykończenia mostu	SERVISEAL® Typ B	Wyciskany PCV	± 5 mm (10 mm całkowity)
Całkowicie zasypane poniżej izolacji i wykończenia mostu	SERVISEAL® Typ B	Wyciskany PCV ze stalową płytą wzmacniającą	± 10 mm (20 mm całkowity)
Całkowicie zasypane poniżej izolacji i wykończenia mostu	SERVIBAND™	Taśma elastyczna z klejem epoksydowym	± 25% szerokości złączy (max. 50%)

Opakowania

SERVIDEK®	Opakowanie 22,5 litra (Składnik A i B)
Powierzchnia pokrycia	10-12 m ² z mieszanki składników A i B
Paletyzacja	Składnik A - 18 wiader (20,47kg wiadro) na jednej palecie Składnik B - 72 wiader (4,5 kg wiadro) na jednej palecie
Przechowywanie	W zamkniętych, szczelnych opakowaniach, w temp. +5°C do +27°C
Okres przechowywania	Do 12 miesięcy
SERVIPAK® 3	3 mm x 1 m x 1,5 m (1,5 m ²) - waga płyty 7,5 kg (200 płyt na palecie)
SERVIPAK® 6	6 mm x 1 m x 1,5 m (1,5 m ²) - waga płyty 16,5 kg (80 płyt na palecie)
SERVIPAK® 12	12 mm x 1 m x 1 m (1,0 m ²) - waga płyty 23 kg (60 płyt na palecie)
Przechowywanie	Można przechowywać na zewnątrz, płasko w oryginalnych paletach
ARMOURTAPE™	75 mm x 10 m rolka - 24 rolki w kartonie - karton 25 kg
Primer B2	Puszki 5 i 25 litrowe
Powierzchnia pokrycia	10 m ² z litra
Paletyzacja	5 litrów - 108 puszek x 5 kg na jednej palecie 25 litrów - 24 puszek x 25 kg na jednej palecie
Produkty pomocnicze	
BITUTHENE® Mastic	BITUTHENE® Mastic
SERVISEAL® Typ B	Wkładka PCV o szer. 230 mm do dylatacji, dostarczana w zwoju 15 m - waga 25 kg
BITUSTIK™ 4000	Taśma dwustronna 150 mm x 12 m w rolce - 6 rolek w kartonie - karton 21 kg
SERVIBAND™	Patrz oddzielna karta techniczna

Właściwości fizyczne produktu

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ TYPOWA	METODA POMIARU
Wydłużenie (po 36 godz./20°C)	500 %	Meedus NFP 98 283
Odporność na przenikanie wody	> 6 m gdy całkowicie podparty	DTP BE 27
Przenikalność pary wodnej	0,8 g/m ² /dzień	BS 3177
Odporność na uszkodzenia przy pęknięciach w temp. 20°C i 0°C	Brak uszkodzeń przy pęknięciach o szerokości 0,6mm	DTP BE 27
Przyczepność do betonu i stali (rozciąganie):		Brytyjska specyfikacja dla robót przy budowie autostrad BD 47/94
10°C	0,3 N/mm ²	
23°C	0,2 N/mm ²	
40°C	0,1 N/mm ²	
Przyczepność do betonu i stali (ściananie):		Brytyjska specyfikacja dla robót przy budowie autostrad BD 47/94
10°C	0,05 N/mm ²	
23°C	0,03 N/mm ²	
40°C	0,02 N/mm ²	
Wciskanie ziaren kruszywa	Brak penetracji systemu pod obciążeniem 2,45 N/mm ²	BBA Test method
Zginanie na trzpieniu w -40°C	Brak widocznych pęknięć	Test Grace
Trzypunktowy test zginania cyklicznego w -40°C, 100 cykli, częstotliwość 1 Hz	Brak znaków zmniejszenia adhezji, brak widocznych pęknięć	Test Grace
Rezystywność	> 3 x 10 ¹⁰ Ohm.m	BS 903/C2

gcpat.pl | Tel +48 61 827 68 77 | Faks +48 61 827 68 71

Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje okażą się pomocne. Oparte na wiedzy i danych uznawanych za prawdziwe i dokładne, informacje te przeznaczone są do analiz, badań i weryfikacji przez użytkownika. Nie ręczymy jednak za rezultaty otrzymywane w wyniku ich podjęcia. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi oświadczeniami, zaleceniami i sugestiami w połączeniu z naszymi warunkami sprzedaży, dotyczącymi wszystkich dostarczanych przez nas towarów. Żadne oświadczenia, zalecenia ani sugestie nie powinny być wykorzystywane w sposób naruszający patentowe, autorskie lub inne prawa stron trzecich.

SERVIDEK jest znakiem towarowym firmy GCP Applied Technologies, Inc., który może być zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Niniejszy znaków towarowy został oparty o opublikowane informacje, dostępne na dzień jego publikacji, może on zatem nie odzwierciedlać aktualnego właściciela znaku towarowego lub jego statusu.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

W Polsce, ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznań

GCP0082-1016SERVIDEK-PL mod. SM

Materiały drukowane przeznaczone wyłącznie do użytku w Polsce.

Last Updated: 2025-05-19

gcpat.pl/solutions/products/servidek-servipak-system